

# IL 500 ПУ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ Лак

## 1420-00090

Лак ИЛ-500 - высокоглянцевый двухкомпонентный полиуретановый лак для внутренних работ.

Лак ИЛ-500 был разработан для использования в производстве мебели и предметов интерьера из дерева, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности, а также стойкость поверхности к воздействию химикатов, например столешниц.

Лак ИЛ-500 подходит для всех типов древесины. Используется как поверхностный лак, а также в качестве грунтовочного лака.

Лак ИЛ-500 имеет низкий уровень эмиссии формальдегида ( E1 ).

Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что:

- перед нанесением лака поверхность должна быть отшлифована (рекомендуется использовать бумагу № 220) и очищена от пыли.
- промежуточная шлифовка выполняется бумагой № 240 или более мелкой.
- лак следует наносить в два или более слоев толщиной 110 г/м<sup>2</sup> мокрой пленки.

### Технические данные:

Артикул	Цвет	Тип	Вязкость при поставке с./DIN4/ 20°C	Сухой остаток, %	Плотность, кг/л	Степень глянца	Огне-опасность
1420-00090	Бесцветный	Полиуретановый двухкомпонентный лак	55-65	51±1 весовых%	1,00	Боле 90	огне-опасный

### Нанесение:

Артикул	Отвердитель	Разбавитель	Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20°C	Время жизни смеси
1420-00090	На 100 объемных частей лака - 100 объемных частей отвердителя 878-03286	800-09174	20 - 23	4 часа при 20°C

**Сушка:**

Температура	20°C	50°C	80°C	Инфракрасные волны
Сухой от пыли при нанесении 100 г/м <sup>2</sup>	10 мин.			
Сухой на ощупь при нанесении 100 г/м <sup>2</sup>	2 часа			
Сухой для штабелирования при нанесении 100 г/м <sup>2</sup>	6-8 часов			

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.