

IP 200

ТРЭФФ ТЭКСУРФ

525-54181

Трэфф Тэксурф Праймер - грунт кислотного отверждения с хорошей заполняющей способностью и очень хорошей шлифуемостью, разработанный для грунтования поверхностей в производстве мебели и других предметов интерьера.

Трэфф Тэксурф Праймер обычно используется под поверхностные краски Профф и Трэфф, но в качестве поверхностных материалов можно также использовать синтетические лаки или лаки на основе целлюлозы.

Для шпаклевания поверхности рекомендуется использовать шпаклевку Мелланспакель 61307.

Для грунтования мебели и деталей интерьера, использующихся в условиях с повышенной влажностью, рекомендуется использовать Д-Дур грунт.

Трэфф Тэксурф Праймер имеет низкий уровень эмиссии формальдегида (E1) т.е. максимальный уровень эмиссии 0,12 мг/м³ воздуха, праймер содержит менее 1% ароматических веществ.

Технические данные:

Артикул	Цвет	Тип	Вязкость при поставке, с./DIN4 23°C	Сухой остаток, %	Плотность, кг/л	Степень глянца	Огнеопасность
525-54181	белый	Двухкомпонентный грунт кислотного отверждения на основе модифицированных алкидо-и аминосмол	60	62 весовых%	1,27	матовый	огнеопасный

Нанесение:

Артикул	Отвердитель	Разбавитель	Рабочая вязкость, с./DIN4/ 23°C	Время жизни смеси
525-54181	На 100 объемных частей грунта - 15 объемных частей отвердителя 1871-00802	Разбавитель 800-09174	Воздушное распыление 22-28" Безвоздушное распыление 25-40" Наливная машина 25-40"	3 дня при 20°C

Окрасочные технологии

Сушка:

Температура	20°C	40°C	60°C	80°C	Инфракрасные волны
Сухой для шлифовки при нанесении 120 г/м ²	2 часа	45 мин.	15 мин.	10 мин.	120-150 с.
Сухой для штабелирования при нанесении 120 г/м ²	6 часов	2 часа	20 мин.	15 мин.	120-150 с.

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.

Окрасочные технологии