

## CETOL TS INTERIOR - SIKKENS

**Краткое описание:** Прозрачное полуматовое покрытие на алкидной основе по древесине для внутренних работ.

### Характеристика:

- Легко наносится.
- Подчеркивает текстуру дерева.
- Хорошая устойчивость к царапанию.
- Водостойкое.
- Нетоксичное.
- Хорошие декоративно-защитные свойства при окраске мягких и твердых пород древесины: деревянные потолки, панели, рамы, двери и мебель.

### Условия нанесения:

Температура: 5-25° С.

**Метод нанесения:** мягкая длинно-щетинная кисть (особая аккуратность требуется при окраске больших поверхностей, так как могут остаться разводы).

**Очистка оборудования:** уайт-спирит.

**Практический расход:** 18 м<sup>2</sup>/л.

**Рекомендуемая толщина слоя:** сухого - 15 мкм, мокрого - 45 мкм.

**Высыхание при 20° С и 65% влажности:**

- от пыли - 2-3 часа,
- на отлип - 4-6 часов,
- на переокрас - 24 часа.

**Упаковочная вязкость:** 0,15 – 0,2 Паскаль секунда при 23° С (тиксотропно).

**Плотность:** 0,9 кг/л.

**Содержание твердых частиц:** 33% объемных и 41% весовых.

**Уровень глянца:** полуматовый.

**Текучесть:** отличная.

**Устойчивость к химическим веществам:** отличная устойчивость к воде, домашним моющим средствам и алкоголю.

**Упаковка:** 0,5 л, 1 л, 2,5 л.

**Цветовая гамма:** бесцветный и 9 прозрачных цветов: белый, светлый и темный дуб, орех, эбонит, опаловый белый, махагон, палисандр, тик; подтонирование по каталогу Sikkens 3031.

**Срок хранения:** не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке.

### Система нанесения

**Новые деревянные поверхности:** Поверхность очистить от пыли, грязи, старой краски, а затем зашкурить. При необходимости зашкуривания поверхности после каждого слоя рекомендуется использовать мелкозернистую, водостойкую шлифовальную бумагу. Во избежание следов от кисти Cetol TS Interior следует наносить вдоль текстуры древесины. Нанести 1-ый грунтовочный слой, разбавив его предварительно на 5-10% уайт-спиритом. Неровные участки заделать шпатлевкой GUPA соответствующего цвета. Нанести 2-3 слоя покрытия Cetol TS Interior. Минимальное время высыхания на переокрас – 24 часа.

***Поддержание в эксплуатации:***

*Покрытия внутренних поверхностей в хорошем состоянии:* поверхность зашкурить. Нанести один или несколько слоев Cetol TS Interior.

*Деревянные поверхности с поврежденным покрытием:* удалить старое покрытие с помощью Vervex Special и металлического шпателя. При необходимости применить растворитель Solvent B. Зашлифовать древесину и нанести покрытие как для новой древесины.

**Внимание:**

- Пользоваться только чистой кистью.
- Перед применением материал необходимо хорошо размешать.

**Точка воспламенения:** 37°С - легковоспламеняющаяся.