





01-08-2005

Техническая документация D1.05.03

Быстрая справка



2:1+10%
Отвердитель
Hardener HS/
MS Slow/Fast
Разбавитель
Dynacoat
Thinner




16-17 сек.



№1



(верхний
бачок)
1.2-1.5 мм
3-4 бар



5 мин.



45 минут
при 60°C



Наименование: **Покрывной лак
Dynacoat Clear HS**

Описание продукта: Двухкомпонентный универсальный покрывной лак с высоким сухим остатком для покрытия базовой краски Dynacoat Basecoat. Может быть использован как для ремонта пятном, так и для полной перекраски. Обладает отличным глянцем и стойкостью покрытия в сочетании с быстрой сушкой.

Продукт и добавки: Лак Dynacoat Clear HS
Отвердитель Dynacoat Hardener HS
Отвердитель Dynacoat Hardener MS Fast, MS Normal
Разбавитель Dynacoat Thinner Slow, Thinner Fast

Основные компоненты: Лак Clear HS: Акриловые смолы
Отвердитель Hardener HS: Полиизоцианатные смолы

Поверхности пригодные для обработки: Базовая краска Dynacoat Basecoat

Подготовка поверхности: Лак Dynacoat Clear HS может быть нанесен на краску Dynacoat Basecoat после подсушки в течение 15-20 минут.

Пропорция смешивания: 2 объемные части лака Dynacoat Clear HS
1 объемная часть отвердителя Dynacoat Hardener HS /MS
10% по объему разбавителя Dynacoat Thinner

Рабочая вязкость: 16 - 17 сек. DIN Cup 4 при 20°C

Время жизни: 3 часа при 20°C

Тип краскопульта, дюза и рабочее давление:

Краскопульты:	Дюза:	Давление :
С верхним бачком:	1.2 -1.5 мм	3-4 бар
С нижним бачком:	1.4 - 1.6 мм	3-4 бар

Нанесение: Нанесите 2 одинарных мокрых слоя; выдерживайте интервалы до высыхания "на отлип" между слоями. В среднем это требует 10-15 мин при 20°C, в зависимости от используемого отвердителя. Это время существенно зависит от условий во время нанесения.

Толщина пленки покрытия: 25 – 30 микрон на один слой.

Теоритисекая укрывистость: 12 м²/литр на один слой, при указанной толщине

Примечание: Практическая укрывистость зависит от многих факторов, таких как форма и шероховатость поверхности, тип оборудования и режим нанесения.

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



01-08-2005

Очистка оборудования: Используйте очиститель Dynacoat Gun Cleaner или разбавитель Dynacoat Thinner Slow/ Fast

Время сушки:	20°C	60°C
	12 часов	45 мин

Упаковка: 1л, 5л

Срок годности: 2 года при температуре от 5°C до 40°C

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.