



01-08-2005

Техническая документация D1.05.01

Быстрая справка

	3:1+10% Отвердитель Hardener MS Разбавитель Dynacoat Thinner
	15-16 сек.
	№2
	(верхний бачок) 1.2-1.5 мм 3-4 бар
	5 мин.
	30 минут при 60°C

Наименование:	Покрывной лак Dynacoat Clear MS		
Описание:	Двухкомпонентный универсальный покрывной лак для покрытия базовой краски Dynacoat Basecoat. Может быть использован как для ремонта пятном, так и для полной перекраски. Обладает отличным глянцем и стойкостью покрытия в сочетании с быстрой сушкой.		
Продукт и добавки:	Лак Dynacoat Clear MS Отвердитель Dynacoat Hardener MS Fast, MS Normal Разбавитель Dynacoat Thinner Slow, Thinner Fast		
Основные компоненты:	Лак Clear MS: Акриловые смолы Отвердитель Hardener HS: Полиизоцианатные смолы		
Поверхности пригодные для обработки:	Базовая краска Dynacoat Basecoat		
Подготовка поверхности:	Лак Dynacoat Clear MS может быть нанесен на краску Dynacoat Basecoat после подсушки в течение 15-20 минут.		
Пропорция смешивания:	3 объемные части лака Dynacoat Clear MS 1 объемная часть отвердителя Dynacoat Hardener MS 10% по объему разбавителя Dynacoat Thinner		
Рабочая вязкость:	15 – 16 сек DIN Cup 4 при 25°C		
Время жизни:	2-3 часа при 20°C		
Тип краскопульты, дюза и рабочее давление:	Краскопульты:	Дюза:	Давление :
	С верхним бачком:	1.2 -1.5 mm	3-4 бар
	С нижним бачком:	1.4 - 1.6 mm	3-4 бар
Нанесение:	Нанесите 2 одинарных мокрых слоя; выдерживайте интервалы до высыхания "на отлип" между слоями. В среднем это требует 5-15 мин при 20°C, в зависимости от используемого отвердителя. Это время существенно зависит от условий во время нанесения.		
Толщина пленки покрытия:	20 – 25 микрон на слой.		
Теоретическая укрывистость:	11 м ² /литр на один слой, при указанной толщине		
	Примечание: Практическая укрывистость зависит от многих факторов, таких как форма и шероховатость поверхности, тип оборудования и режим нанесения.		

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



01-08-2005

Очистка оборудования:

Используйте очиститель Dynacoat Gun Cleaner или разбавитель Dynacoat Thinner Slow/ Fast

Время сушки:

20°C

7 часов

60°C

30 мин

Упаковка:

1л, 5л

Срок годности:

36 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.