

## GUPA - SIKKENS

**Краткое описание:** Шпатлевка однокомпонентная содержащая древесные волокна для быстрого ремонта небольших площадей из древесины для наружных и внутренних работ.

### Характеристика:

- Отличное средство для заделывания небольших трещин, отверстий и прочих дефектов.
- Прекрасно обеспечивает внешний вид под дерево из-за наличия в своем составе древесных волокон и цветовой гаммы из 7-ми натуральных цветов древесины.
- Готова к употреблению.
- Быстро сохнет.
- Легко наносится.
- Перекрывается любыми грунтами, эмалями и лаками.

**Метод нанесения:** шпатель или специальный нож.

**Практический расход:** зависит от объема ремонтно-восстановительных работ.

**Высыхание при 20° С и толщине слоя 100 мкм:**

- от пыли - 4 - 5 мин,
- до отверждения - 10 мин,
- шлифовка и на перекрас - через 1 час.

Время сушки зависит от толщины слоя и температуры в помещении.

**Плотность:** 1,07 ± 0,02 кг/л.

**Содержание твердых частиц:** 54% весовых.

**Упаковка:** 0,15 л, 0,75 л.

**Цвет:** темный и светлый дуб, махагон, меранти, мербау, натуральный, тик.

**Срок хранения:** не менее 2-х лет в закрытой оригинальной упаковке при 20° С.

### Система нанесения

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть сухой и чистой (без пыли). Трещины необходимо прочистить щеткой, чтобы устранить пыль. Перед нанесением шпатлевки отшлифовать поверхность. Подгнившее дерево сначала обработать защитным грунтом Sikkens Cetol HLS.

**Нанесение:** шпатлевка наносится с запасом, учитывая возможную небольшую ее усадку. Продукт готов к применению и должен наноситься тонкими слоями при помощи специального ножа, так чтобы растворитель успевал испаряться перед нанесением следующего слоя. Старайтесь не наносить большие количества шпатлевки одновременно.

### Внимание:

- Хранить шпатлевку в плотно закрытой банке.
- При необходимости разбавить нитроцеллюлозным разбавителем.

**Точка воспламенения:** >100° С.