

Lesonal

1K Plastics Primer

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный грунт воздушной сушки, предназначенный для наиболее часто применяемых материалов пластиковых частей автомобилей. Используется для обеспечения адгезии к пластиковым частям автомобилей.



Обезжириватель



Scotch Brite тип А (Красный) или тип S (Серый)



Обезжириватель



2x1
1.3 - 1.5 мм
3-5 бар



5 - 10 мин.



15 мин. 20°C



Грунты
Финишное покрытие



ПРОДУКТЫ & ДОБАВКИ

Продукт: Грунт для пластика Lesonal 1K Plastics Primer

Химическая основа: Полиолефиновая смола

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подложки: Пластиковые субстраты.
Адгезия может быть меньше на пластиковых субстратах из чистого РР (полипропилен), чистый РЕ (полиэтилен) и сходных компонентах.

Подготовка поверхности: Очистить субстрат (если не загрунтован фабричным грунтом) теплой водой с моющими средствами.
Обезжирить с помощью обезжиривателя Lesonal Degreaser.
Обработать поверхность Scotch Brite тип А (красный) или тип S (серый). Затем, обезжирьте снова с помощью Lesonal Degreaser и удалите пыль липкой салфеткой.

Соотношение смешивания: Готов к употреблению, хорошо перемешайте перед применением.

Рабочая вязкость: Когда используется как указано выше, правильная рабочая вязкость достигается. 16-18 сек. DIN Cup 4 при 20°C.

Рабочее оборудование & Рабочее давление:

| Краскопульт | Размер дюзы | Рабочее давление |
|-----------------------|--------------|------------------|
| С верхним бачком | 1.3 - 1.5 мм | 3-4 бар |
| HVLP с верхним бачком | 1.3 - 1.5 мм | 0.7 бар |
| HVLP с нижним бачком | 1.6 - 2.2 мм | 0.7 бар |

Техника нанесения: Нанесите один растекающийся слой. Минимальная температура 15°C.

Время сушки: 15-20 минут при 20°C.

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Может быть перекрашен без предварительной шлифовки. При необходимости, обработайте абразивом Scotch Brite тип S Ultra Fine. После ночной сушки, обработайте абразивом Scotch Brite тип S Ultra Fine.</p> |
| Толщина пленки покрытия: | Приблизительно 8-10 мкм на один слой. |
| Теоретическая укрывистость на 1 м2 | 10-12 м2 при толщине пленки покрытия 10 микрон (практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе формы поверхности, шероховатости поверхности, метода нанесения и условий нанесения) |
| Перекрашивание: | <p>Перекрывается красками 1K Basecoat или SB /Лаком 2K MS Clear, финишным покрытием 2K Topcoat и грунтом 2K Primer Surfacer или 2K Filler 540.</p> <p>Для гибких пластиковых субстратов, добавьте Эластифицирующую добавку Flexible Additive к продуктам 2K Topcoat, 2K MS Clear, 2K Primer Surfacer, 2K HS Primer Filler и 2K Filler 540 до 50 %.</p> |
| | <p>Примечание: Время сушки и шлифуемость может измениться при добавлении Эластифицирующей добавки Flexible Additive.</p> |
| Срок годности | 2 года |
| Очистка оборудования: | Используйте Multi Thinner или нитроцеллюлозный растворитель. |
| Цвет: | Прозрачный. |

Здоровье & Безопасность: Данные продукты предназначены только для профессионального использования. Пожалуйста, изучайте информацию на банках и в Паспорте безопасности на данные продукты для получения более специфичной информации. Для пользователя данных продуктов, требуется работать в соответствии с государственным законодательством, касающимся здоровья и безопасности.

Выше приведенная информация дана добросовестно, но без предоставления гарантии, так как конечный результат также зависит от неподконтрольных нам факторов.