

Lesonal**1K Primer Filler****ОПИСАНИЕ**

Однокомпонентный быстросохнущий грунт-наполнитель на основе целлюлозы, предназначен для широкого применения в ремонтной покраске автомобилей.



3:2
- Грунт 1K Primer Filler
- Растворитель Multi Thinner (любой)



В



2-3x1
1.6-1.8 мм
2-4 бар



5-10 мин
между
слоями



45 мин. 20°C
15 мин. 60°C

**ПРОДУКТ & ДОБАВКИ**

Продукт: Грунт-наполнитель Lesonal 1K Primer Filler

Растворитель: Растворитель Lesonal Multi Thinner Standart/HT – для больших ремонтов или высокой температуры;
Растворитель Lesonal Multi Thinner Fast – для малых ремонтов.

Химическая основа: Грунт 1K Primer Filler – комбинация нитроцеллюлозных смол
Растворители Multi Thinners – смесь органических сольвентов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подложки: Неповрежденные оригинальные финишные покрытия, включая термопластичные акриловые
Сталь
Шпатлевка Lesonal Polyester Body Filler
Травильный грунт Lesonal 2K Etch Primer

Подготовка поверхностей: Перед проведением каких-либо шлифовочных работ, тщательно очистите поверхность от жиров и воска, используя обезжириватель Lesonal Degreaser. Примените обезжириватель, используя две чистых ветоши (одна для нанесения обезжиривателя, другая для вытирания поверхности).
Оригинальные финишные покрытия зашлифуйте абразивом зернистости P280- P320 по сухому или P600 – P800 при мокром шлифовании
Сталь – удалите все следы ржавчины и зашлифуйте тщательно до достижения чистой поверхности (см. полезные замечания внизу).
Шпатлевка Lesonal Polyester Body Filler – окончательное шлифование абразивом зернистости P280-320 по сухому.
После окончания шлифовочных работ и непосредственно перед нанесением грунта, повторите тщательное обезжиривание, используя Lesonal Degreaser.

Пропорция смешивания: 3 объемных части – Грунт 1K Primer Filler
(Используйте линейку для смешивания
В) 2 объемных части - Multi Thinner
Смешивайте тщательно в банке с ровными параллельными стенками

Рабочая вязкость: При смешивании как описано выше вязкость готовой смеси составит: 25-27 сек. DIN Cup 4 при 20°C

Время жизни в смешанном состоянии: Нет определенного периода жизни в смешанном состоянии для данного продукта, однако лучше использовать после смешивания в течение 2 дней.

Рабочее оборудование & Рабочее давление:	Краскопульт	Размер дюзы	Рабочее давление
	С верхним бачком	1.6 - 1.8 мм	2-5 бар
	С нижним бачком	1.8 мм	2-5 бар
	HVLP с верхним бачком	1.5 - 1.8 мм	0.7 бар
Техника нанесения:	Нанесите два или три одинарных растекающихся слоя, выдерживая время между слоями до матового состояния. Обычно это составляет 5-10 минут. (Это время сильно зависит от комбинации используемых продуктов и рабочих условий.) Если данный продукт наносится на термопластичное акриловое покрытие, рекомендуется нанесение тонкого начального слоя, а также более аккуратное нанесение последующих слоев. Время межслойной выдержки также должно быть увеличено.		
Толщина одного слоя покрытия:	20-25 микрон		
Теоретическая укрывистость м²	15 м ² при толщине покрытия 20 микрон (практический расход материала зависит от многих факторов, таких как: форма объекта, шероховатость поверхности, способ нанесения и рабочие условия)		
Очистка оборудования:	Используйте растворитель Multi Thinner или нитроцеллюлозный разбавитель.		
Время сушки:	при 20°C		
	Годно к шлифованию	45 мин. Инфракрасное коротковолновое оборудование	
	Половина мощности	3 мин.	
	Полная мощность	5 мин.	
	Общее время	8 мин.	
Рекомендованная зернистость абразивов:	Шлифовка (метод)	Зернистость абразива	
	Мокрая, ручная и машинная	P800-P1000	
	Сухая, ручная	P400-P500	
	Сухая, машинная	P400-P500	
Полезные советы:	Для максимальной адгезии и коррозионной стойкости при применении на металл, рекомендуется сначала использовать травильный грунт Lesonal 2K Etch Primer. После межслойной выдержки 15 минут при 20°C, грунт Lesonal 1K Primer Filler может быть нанесен на травильный грунт. Нанесение более мокрых или большего количества слоев, чем предусматривается, может потребовать большего времени сушки, чем указано.		
Срок хранения	2 года		
Цвет:	Серый.		

Здоровье & Безопасность: Данные продукты предназначены только для профессионального использования. Пожалуйста, изучайте информацию на банках и в Паспорте безопасности на данные продукты для получения более специфичной информации. Для пользователя данных продуктов требуется работать в соответствии с государственным законодательством касающимся здоровья и безопасности.

Выше приведенная информация дана добросовестно, но без предоставления гарантии, так как конечный результат также зависит от неподконтрольных нам факторов.