

# ST 770

# КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ МОРИЛКИ 91604-xxxxx

Концентрированные морилки ST 770 - предназначены для тонирования деревянных поверхностей мебели и других предметов интерьера из дерева. На них можно наносить лаки кислотного отверждения, полиуретановые, НЦ-лаки и лаки УФ-сушки.

Концентрированные морилки ST 770 используются в комбинации с НЦ-разбавителем.

Концентрированные морилки ST 770 могут наноситься распылением, кистью, окунанием, губкой.

Для получения лучших результатов при использовании морилок следует помнить, что:

- Перед использованием морилку следует разбавить разбавителем в указанной пропорции и хорошо перемешать.
- Наносить морилку следует на ошлифованную, очищенную от пыли поверхность.
- Перед нанесением силера и лака следует убедиться, что морилка полностью высохла.
- Хранить в плотно закрытой пластмассовой таре в помещении с хорошей вентиляцией при температуре 15-20°C. Срок хранения морилки 2 года (в нераспечатанной таре), в распечатанной таре - 6 месяцев.

## Технические данные:

Артикул	Цвет	Тип	Вязкость при поставке, с./DIN4/ 20°C	Сухой остаток, %	Плотность, кг/л	Степень глянца	Огнеопасность
91604-07242	Палисандровое дерево 1:5	Морилки на основе НЦ растворителя	12±1	13-15 весовых%	0,96 - 1,04	-	огне-опасный
06248	зеленый 1:3						
07249	синий 1:5						
03247	красный грецкий орех 1:5						
09243	черный 1:1						
03005	махагон 1:5						
03015	сосна 1:20						
03025	грецкий орех 1:10						
03035	светлая сосна 1:15						
03045	темный дуб 1:20						
03055	светлый дуб 1:50						
03065	вишня 1:20						
03075	красный 1:5						
03085	бордовый 1:5						
03095	зеленый лес 1:3						
03105	сандаловое дерево 1:60						

Концентрация указана для нанесения пистолетом-краскораспылителем.

## Окрасочные технологии

**Нанесение:**

Артикул	Отвердитель	Разбавитель	Рабочая вязкость, с./DIN4/ 23°C	Время жизни смеси
91604- xxxxx		Разбавитель 803-00011 в соответствии с указанной концентрацией	-	До 6 месяцев при 15- 25°C

**Сушка:**

Температура	20°C	50°C	80°C
Сухой на ощупь при нанесении 100 г/м <sup>2</sup>	30 мин.	-	-

**Пропорции смешивания:**

Соотношение	Разбавителя	Красителя
1 : 3	1 л	0,333 л
1 : 5	1 л	0,200 л
1 : 10	1 л	0,100 л
1 : 15	1 л	0,067 л
1 : 20	1 л	0,050 л
1 : 50	1 л	0,020 л
1 : 60	1 л	0,017 л

**Окрасочные технологии**