

2K Plastic Primer

Справочник




Антистатический обезжириватель Antistatic Degreaser



Scotch Brite Type A (красный) вместе с абразивным составом Blend-Prep



Антистатический обезжириватель Antistatic Degreaser




5:1:2
2K Plastic Primer Hardener для 2K Plastic Primer 1.2.3 Thinner Plus Reducers




23



7:1:1-2



15-17



(С верхним бачком)
2*1
1.2-1.5 мм
3-5 бар
HVLP (с верхним бачком)
1.4-1.6 мм
макс 0.7 бар




5-10 мин.



30 мин.



Все отделочные покрытия Sikkens, за исключением Autofine



2.4.4

Описание:

Двухкомпонентный грунт для любых пластиковых деталей, применяемых авто - производителями, за исключением мягких полиуретанов.

Продукт и добавки:

Грунт 2K Plastic Primer
Отвердитель 2K Plastic Primer Hardener
Разбавители серии 1.2.3 Thinners / Plus Reducers

Основные компоненты:

Грунт **2K Plastic Primer**: эпоксидные смолы.
Отвердитель **2K Plastic Primer Hardener**: аминовые смолы.

Поверхности, пригодные для обработки:

Все пластиковые детали, которые в настоящий момент используются в автомобилестроении, кроме мягких полиуретановых деталей.

Для мягких полиуретановых деталей используйте грунт Plastoflex Primer (см Т.И.С. 1.6.3).

Примечание: Не наносить 2K Plastic Primer на пластиковые детали, которые поставляются уже загрунтованными.

В случае ремонта пятен грунт 2K Plastic Primer можно наносить на старые, неповрежденные лакокрасочные покрытия ремонтного участка.

Подготовка поверхностей:

Вымыть горячей водой с мылом или специальным автомобильным шампунем, используйте губку при необходимости.

Промойте чистой водой и высушите.

Обезжирить антистатическим обезжиривателем Antistatic Degreaser (см. также 6.38).

Обработать абразивным материалом Scotch Brite Type A red (красный) или Type S very fine (мелкозернистый) вместе с абразивным составом Blend-Prep (см. также 6.76).

Промойте чистой водой и высушите.

Затем повторно обезжирить антистатическим обезжиривателем Antistatic Degreaser.

Зачистить абразивным материалом Scotch Brite Type A red (красный) или Type S.

Повторно обезжирить антистатическим обезжиривателем Antistatic Degreaser.

Пропорции при смешении:

	Объемных частей	Весовых частей
Грунт 2K Plastic Primer	5	7
Отвердитель 2K Plastic Primer Hardener	1	1
Разбавители серии 1.2.3 Thinners или разбавитель Plus Reducers	2	1-2

Используйте мерную линейку для смешения No 23

Рабочая вязкость:

15-17 с по вискозиметру DIN Cup 4 при 20°C.

Срок годности после смешения:

8 часов при 20°C.

**Тип краскопульта, диаметр дюзы и рабочее давление:**

Краскопульт	Диаметр дюзы	Рабочее давление
С верхним бачком:	1,2-1,5 мм	3-5 бар
С нижним бачком:	1,4-1,6 мм	3-5 бар
HVLP с верхним бачком:	1,7-1,9 мм	макс. 0.7 бар в распыляющей головке
HVLP с нижним бачком:	1,8-2,2 мм	макс. 0.7 бар в распыляющей головке

Нанесение:

Нанесите 2 мокрых слоя с интервалом между слоями 5-10 минут для испарения.

Толщина пленки покрытия:

10-15 мкм

Укрывистость:

Принимая во внимание коэффициент передачи 70%, теоретический расход для одного слоя составит 19 м²/л готовой к распылению смеси, что эквивалентно 31 м²/л неразбавленного грунта при толщине пленки 15 мкм.

Примечание: Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе, от формы и шероховатости поверхности, метода и условий нанесения.

Очистка оборудования:

В растворителе Sikkens Solvent или разбавителе 1.2.3 Thinner /Reducer.

Время высыхания:

После 30 минут сушки при 20°C на грунт 2K Plastic Primer можно наносить финишное покрытие; после сушки свыше 24 часов необходимо шлифование.

Рекомендуемая зернистость шлифовальной бумаги:

Смотри информацию, касающуюся финишного покрытия.

При мокром шлифовании высушить в течение 30 мин при 20°C перед нанесением отделочного покрытия.

Последующие покрытия:

Все существующие отделочные покрытия Sikkens, а также грунты-наполнители Color Buid и Autosurfacer 940 HS, при условии если они эластифицированы в соответствии с ТИС 6.14 (при необходимости).

Летучие органические соединения.

В соответствии со стандартом ISO 11890 –1, концентрация летучих органических соединений в продукте: 630 гр/л готовой к нанесению смеси.

Срок хранения:

Смотрите Т.И.С. S9.01.02, СРОКИ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ SIKKENS

Цвет:

Светло-серый

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при использовании грунта 2K Plastic Primer и добавок:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (**MSDS**)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Акзо Нобель.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

Россия

Акзо Нобель Автопокрытия ООО

Address: Россия 141400, Московская обл., Химкинский р-н, Клязьма 1Б

E-mail: Alexandr.Trofimov@mot.akzonobel.com

www.sikkenscr.ru