

SPOT SEALER 'Direct to Metal' (Аэрозоль)


Быстрое ознакомление




M600




P320 или P400



Тщательно встряхните перед применением




Дистанция 20-30 см



5-10 мин.




8-10 мин при 20°C.



После использования, очистите наконечник, распылите аэрозоль в перевернутом состоянии



Грунты-выравниватели Sikkens
Все отделочные покрытия Sikkens



S2.01.01



Описание:

Быстросохнущий, универсальный грунт в аэрозольной упаковке, пригодный для нанесения непосредственно на металл. Обладает высокими антикоррозионными свойствами.

Продукты и добавки:

Spot Sealer Direct-to-Metal – поставляется готовым к нанесению

Основные компоненты:

Комбинация высыхающих смол и органических растворителей.

Поверхности, пригодные для обработки:

На отшлифованные поврежденные участки:

- Сталь
- Алюминий
- Оцинкованная сталь
- Старые эмали

Подготовка поверхности:

- Сталь: Очистка и сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold)
- Алюминий: Очистка и обработка с Scotch Brite type A (или сухое шлифование с P400)
- Оцинкованная сталь: Очистка и обработка с Scotch Brite type A
- Старые эмали: Очистка и сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold) или мокрая шлифовка с P600-P800 (3M 734 Black)

Пропорции при смешении:

Поставляется готовым к распылению.

Тщательно взболтайте баллон перед применением (до тех пор, пока вы не услышите как металлический шарик ходит вверх и вниз в аэрозоле)

Нанесение:

При использовании нанесите 2 или 3 одинарных слоя с интервалом между слоями 5-10 минут для подсушку.

Толщина пленки:

8-10 мкм на один слой

Очистка оборудования:

После использования очистите сопло баллончика перевернув его и распыляя аэрозоль в таком состоянии.

Время сушки:

Межслойная выдержка: 8-10 мин при 20°C

Нанесение последующего покрытия: через 15 мин при 20°C

Следующие покрытия:

- Autosurfacer Rapid, Autosurfacer 940 HS, Autosurfacer HB
- Colorbuild
- Все отделочные покрытия Sikkens

Летучие органические соединения VOC:
Теоретически VOC: 716 g/l

Срок годности:
Смотри ТИС S9.01.02

Цвет:
Средне серый.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при использовании грунта-выравнивателя Spot Sealer Direct-to-Metal:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Акзо Нобель.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

Россия

Акзо Нобель Автопокрытия ООО

Address: Россия 141400, Московская обл., Химкинский р-н, Клязьма 1Б

E-mail: Alexandr.Trofimov@mot.akzonobel.com

www.sikkenscr.ru